



China-Clay Grolleg Art.-Nr. 1319

Chemische Richtformel: $\text{Al}_2\text{O}_3 - 2\text{SiO}_2 - 2\text{H}_2\text{O}$

Chemische Repräsentative Analyse (Richtwerte in %)

SiO ₂	49,0
Al ₂ O ₃	36,0
Fe ₂ O ₃	0,75
K ₂ O	1,85
TiO ₂	0,02
CaO	0,06
MgO	0,30
Na ₂ O	0,10
Glühverlust	12,0

Mahlfeinheit

+53 micron	0,05 max
+ 8 micron	8
-2 micron	58

Wasseraufnahme (1280°C)	6,5
Schwindung (1280°C)	13,0

Alle Informationen in dieser Druckschrift entsprechen unseren derzeitigen Erfahrungen und Kenntnissen. Da wir auf Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte keinen Einfluss haben, muss der Verwender eigenverantwortlich deren Eignung prüfen.