



Best.-Nr. 14050

Formengips (Supraduro)

Gieß- und Drehformengips

Technische Daten:

Gips-/Wasserverhältnis	1,61 : 1
Kapillarvolumen	46,0 %
Expansion	0,18 %
Härte	46,0 N/mm ²

Verarbeitungsanleitung:

Temperatur des Anmachwassers und des Gipses:

Die Temperaturen von Gips und Wasser sollten bei der Verarbeitung möglichst gleich sein (im Bereich von 15 - 20°C)

Hinweis:

Gips- und Wassertemperatur haben einen direkten Einfluss auf die Abbindezeit.

Einstreichen:

Gleichmäßig über die gesamte Wasseroberfläche

Sumpfen:

Ausreichende Sumpfzeit (ca. 2 Minuten)

Röhren:

Rührzeit je nach Intensität des Rührers und der Ansatzmenge 6 - 12 Minuten.

Zur Vermeidung von Lufteinschlüssen ist es empfehlenswert mit Vakuum zu arbeiten. Nach Rührende ist die Temperatur der Gipsmasse zu messen.